

HET Aquadecol Unicoat SM 1000 bílý (2,5l)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu

2020006959

Samozákladující vodou ředitelná polomatná antikorozní barva na kov.

Odolný antikorozní nátěr na železné i barevné kovy. Od základu až po vrchní nátěr a v jakémkoliv odstínu.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

2,00 ks

HET Aquadecol Unicoat SM 1000 bílý (2,5l)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

Popis

Použití:

pro venkovní i vnitřní nátěry železných i neželezných kovů, zejména pro ocelové konstrukce, klempířské prvky, brány, ploty, zábradlí, stožáry, tělesa ústředního topení apod. Hlavní výhodou je možnost přímého nátěru kovových povrchů (čistých, zdrsňených a zbavených koroze a mastnoty) bez potřeby základního nátěru.

Nátěr odolává povětrnostním vlivům a zajišťuje dlouhodobou antikorozi ochranu. Nátěr je vhodný i pro renovaci starších, soudržných nátěrů.

V interiéru lze barvu použít i na dřevo, vybrané plasty (tvrdé PVC, ABS, umakart, polystyren – nutné předem otestovat), sklo, papír nebo dekorativní nátěry omítek a jiných minerálních podkladů.

Barva splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Bez následné úpravy lakem není vhodná pro použití na více mechanicky namáhané nábytkové a jiné plochy.

Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu, bazénů apod.

Odstíny:

dle aktuální nabídky. Báze A (1000 bílý) a báze C jsou tónovatelné na tónovacích strojích kolorovacím systémem HET.

Báze A (odstín 1000 bílý) je použitelný i samostatně bez tónování. Jednotlivé barevné odstíny lze libovolně vzájemně míchat.

Při požadavcích na vyšší stálobarevnost je nutné zvolit odstíny s vyšší stabilitou (doporučí výrobce nebo prodejce na základě údajů v tónovacím SW).

Při nárocích na velmi vysokou životnost nátěru na UV záření a povětrnosti extrémně zatěžených plochách (za častého střídání teplot a působení vysoké vlhkosti) je doporučeno použití dvousložkových polyuretanových barev jako např. SOLDECOL PUR SG ve vybraných odstínech.

Ředidlo:

voda (pitná)

Doporučené objemové ředění: 0 - 15 % obj.

Doporučené hmotnostní ředění: 0 - 12 % hm.

Nanášení:

štetcem (pro vodou ředitelné barvy), válečkem (lakovacím polyesterovým válečkem s hustým potahem, s nízkou výškou plyše cca 4mm), stříkáním včetně AIRLESS, AIRMIX a HVLP.

Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost:

8 - 11 m² z 1 litru barvy (6 - 9 m² /kg) v jedné vrstvě (40 µm suchého filmu, beze ztrát) podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky a dalších faktorů.