

HET Hetline (15+3kg)

» Interiérové barvy



Kód produktu

024-150

Interiérová disperzní bílá barva na velmi hladké povrchy stěn a stropů.

Specialista na sádrokarton a rizikové velmi hladké povrchy.

Vždy pomůže a výsledek potěší.

- vysoká bělost 95 % MgO
- zvýšená ořeruvzdornost
- matný vzhled
- snížení rizika vzniku pohledových vad na velmi hladkých plochách
- výborná krycí schopnost
- výborná paropropustnost
- vhodná i na sanační omítky

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

5,00 ks

HET Hetline (15+3kg)

» Interiérové barvy

Popis

Použití:

interiérová nátěrová hmota určená převážně k nátěrům velmi hladkých stěn a stropů tvořených sádrokartonovými, sádrovláknitými a dřevovláknitými deskami, sádrovými nebo sádrovápennými omítkami apod.

Vhodná i na výmalbu klasických vápenných, vápenocementových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů, tapet (včetně sklovláknitých) atd.

Ideální k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami.

Nátěr vytváří matný paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, velmi odolný vůči otěru

suchou látkou a středně odolný vůči oděru za mokra (třída 3).

Nátěr splňuje požadavek směrnice WTA č. 2-9-20/D limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná např. pro výmalbu reprezentativních obytných a komerčních prostor, dětských pokojů, kuchyní, koupelen, nemocnic ...

Odstíny:

bílý, tónování je možné provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy).

Ředidlo:

voda (pitná)

Doporučené ředění:

napouštěcí nátěr 0,02 - 0,05 l vody/1 kg barvy (0,03 - 0,08 l vody/1 l)

krycí nátěry 0 - 0,05 l vody/1 kg barvy (0 - 0,08 l vody/1 l barvy)

Při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy.

Nanášení:

doporučená aplikace malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), malé plochy štětcem, velkoplošná aplikace stříkáním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost: 6 - 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.