

HET Latex univerzální (10+3kg)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu

004-122

Latexová barva pro univerzální použití do interiéru i exteriéru.
Tradiční omyvatelná univerzální barva pro malíře i kutily..
- bělost 93%

Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!
Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

3,00 ks

HET Latex univerzální (10+3kg)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

Popis

Použití:

k vnitřním i venkovním nátěrům vápenných, vápenocemen toových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. V případě podkladů nevystavených působení srážkové vody a aplikací v interiéru lze barvu použít k dekorativním nátěrům dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových či sádrovláknitých desek, sádrových nebo sádrovápenných omítek, papíru, tapet atd.

Slouží také jako přídatek do klasických malířských nátěrů zlepšující jejich vlastnosti. U tohoto použití je nejprve nutné odzkoušet kompatibilitu s danou nátěrovou hmotou.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný povrch, který je odolný vůči povětrnosti a standardní vlhkosti v místnostech, je velmi odolný vůči otěru suchou látkou a středně až velmi odolný vůči oděru za mokra (třída R2 - R3). Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou. Barva je např. vhodná pro užitkové a hospodářské prostory v interiéru a exteriéru, sklady, chodby, interiéry náročné na hygienu jako jsou ve školách, jídelnách, kuchyních, zdravotnických zařízeních apod.

Odstíny:

bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy).

Ředidlo:

voda (pitná)

Doporučené ředění:

napouštěcí nátěr

0,05 - 0,10 l vody/1 kg barvy (0,08 - 0,15 l vody/1 l)

krycí nátěry

0 - 0,10 l vody/1 kg barvy (0 - 0,15 l vody/1 l)

Při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy.

Nanášení:

doporučená aplikace malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou, malé plochy štětcem, velkoplošná aplikace stříkáním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost:

6 - 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.