

# HET-O 100-GRUND penetrace (1kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Kód produktu

2020006407

Bezbarvý koncentrát.  
Univerzální akrylátová disperze typu Sokrat 2802 NA.

Vysoký koncentrát oblíbené univerzální disperze typu SOKRAT 2802 NA pro přípravu penetrační a jako přídatek do stavebních směsí.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

# HET-O 100-GRUND penetrace (1kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy

## Popis

Doporučené použití

Vysoký koncentrát disperzního pojiva určený k mnohostrannému použití, např. k přípravě penetrací pro sjednocení různé nasákavosti minerálních podkladů, ke zkvalitnění stavebních směsí obsahujících cement anebo vápenný hydrát, pro přípravu bezotěrového nátěru betonu apod.

1. Penetrace savých podkladů - beton, cementová, břizolitová, vápenná omítka, dřevotříska, eternit, cihly apod. - použít po zředění vodou v poměru 1 kg přípravku : 5 litrům vody, při velmi vysoké savosti podkladu až 1 kg přípravku : 12 litrům vody.

2. Bezotěrový nátěr na beton - 100-GRUND naředit vodou v poměru 1 kg přípravku : 10 litrům vody. Vzniklý roztok (11 litrů) důkladně promíchat s cementem v poměru 11 : 4 (11 litrů roztoku : 4 kg cementu). Směs se použije na nátěr povrchu připraveného dle předchozího bodu.

Vydatnost

(v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy) [m<sup>2</sup>/kg] 25 - 100 Měrná hmotnost [g/cm<sup>3</sup>] cca 1,00

Doba zasychání při 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu [hod.] min. 4 +

Přetíratelnost [hod.] min. 24

Doporučené ředění (čistou vodou) [l/kg] dle způsobu použití

Balení 1 kg, 5 kg, 10 kg