

HET-O Aquadecol Epoxy M bílý 0100 (4.25kg) složka 1

» HET výrobky na objednávku - ostatní



Kód produktu

004-89999575

Vodou ředitelná dvousložková epoxidová matná barva na podlahy a stěny.

Velmi odolná paropropustná barva pro ochranu extrémně zatěžovaných podlah a stěn především v interiéru. Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O Aquadecol Epoxy M bílý 0100 (4.25kg) složka

1

» HET výrobky na objednávku - ostatní

Popis

Použití:

matná až hedvábně matná vodou ředitelná dvousložková epoxidová barva určená k nátěrům svislých a vodorovných betonových konstrukcí, k nátěrům betonových podlah, k dekoračním a ochranným nátěrům zdiva, vápenných a vápenocementových omítek, k netransparentním vrchním ochranným nátěrům dostatečně soudržných akrylátových barev, případně po odzkoušení k nátěrům dalších materiálů jako je sádkarton, dřevovláknité materiály, antikorozně základovaný kov apod. Oproti disperzním akrylátovým nátěrům má násobně vyšší odolnost proti opotřebení.

Barva je určena především pro použití ve vnitřním prostředí. Při méně náročných požadavcích ji lze na minerální podklady použít ve venkovním prostředí, kde oproti běžným epoxidovým barvám lépe odolává UV záření, přesto může v exteriéru při silné či dlouhodobé expozici UV zářením docházet ke změně lesku a odstínu či ke „křídování“ povrchu.

Barva slouží rovněž jako epoxidový penetrační nátěr, pouze je potřeba větší naředění vodou - viz dále. Nátěr vytváří matný až hedvábně matný plně omyvatelný mechanicky odolný povrch rezistentní vůči běžným chemikáliím vyskytujícím se např. v garážích, skladech či řemesnických dílnách jako jsou ropné produkty, detergenty apod. (vyjma roztoků kyselin - např. kyseliny sírové, fosforečné, solné, octové).

Barva je také vhodná do nemocničních a potravinářských prostor, škol a prádelen, kde díky svým vlastnostem umožňuje udržovat prostory bez mikrobů.

Barva je vyhovující pro použití na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami.

Bílá varianta je současně vyhovující pro použití na plochy přicházející do přímého styku se suchými potravinami při teplotě do 40 °C.

Oproti běžným epoxidovým barvám je nátěrový film paropropustný, barvu tak lze při suché tloušťce (DFT) do 0,2 mm aplikovat i na mírně vlhké podklady a plně nevyzrálý beton (min. 48 hodin starý, bez volné vody na povrchu, nelze u všech odstínů).

Oproti rozpouštědlovým epoxidovým systémům barva vykazuje nízkou úroveň zápachu a obsahuje pouze nepatrné množství volně těkavých organických látek (VOC).

Nátěrová hmota není určena pro ochranu a obnovu celistvosti betonových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1504-2, není ani určena pro nátěry speciálních vysoce únosných a oproti opotřebení odolných průmyslových podlah a chemických provozů.

Vydatnost:

7 - 8 m² z 1 kg natužené směsi v jedné vrstvě (při DFT 50 µm)