

HET-O Aquadecol Epoxy SG bílý 0100(7.5kg) Složka 1

» HET výrobky na objednávku - ostatní



Kód produktu

004-9000696

Vodou ředitelná dvousložková epoxidová pololesklá barva na podlahy a stěny.

Velmi odolná barva pro dlouhodobou ochranu extrémně zatěžovaných podlah a stěn především v interiéru. Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O Aquadecol Epoxy SG bílý 0100(7.5kg) Složka 1

» HET výrobky na objednávku - ostatní

Popis

Použití:

pololesklá vodou ředitelná dvousložková epoxidová barva určená k nátěrům svislých a vodorovných betonových konstrukcí, k nátěrům betonových podlah, k dekoracím a ochranným nátěrům zdiva, vápenných a vápenocementových omítek, k netransparentním vrchním ochranným nátěrům dostatečně soudržných akrylátových barev, případně po odzkoušení k nátěrům dalších materiálů jako je sádkarton, dřevo, dřevotřískotité materiály, základovaný kov apod. Oproti disperzním akrylátovým nátěrům má násobně vyšší odolnost proti opotřebení.

Barva je určena především pro použití ve vnitřním prostředí. Při méně náročných požadavcích jí lze na minerální podklady použít ve venkovním prostředí, kde oproti běžným epoxidovým barvám lépe odolává UV záření, přesto může v exteriéru při silné či dlouhodobé expozici UV záření docházet ke změně lesku a odstínu či ke „křídování“ povrchu. Barva slouží rovněž jako epoxidový penetrační nátěr, pouze je potřeba zvolit větší zředění vodou - viz dále. Nátěr vytváří pololesklý plně omyvatelný mechanicky odolný povrch rezistentní vůči běžným chemikáliím vyskytujícím se např. v garážích, skladech či řemeslnických dílnách jako jsou ropné produkty, detergenty apod. (vyjma roztoků kyselin, např. kyseliny sírové, fosforečné, solné, octové). Barva je také vhodná do nemocničních a potravinářských prostor, škol a prádelen, kde díky svým vlastnostem umožňuje udržovat prostory bez mikrobu.

Barva je vyhovující pro použití na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami. Bílá varianta je současně vyhovující pro použití na plochy přicházející do přímého styku se suchými potravinami při teplotě do 40 °C. Oproti rozpouštědlovým epoxidovým systémům barva vykazuje nízkou úroveň zápachu a obsahuje pouze nepatrné množství volně tekavých organických látek (VOC). Nátěrová hmota není určena pro ochranu a obnovu celistvosti betonových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1504-2, není ani určena pro nátěry speciálních vysoce únosných a oproti opotřebení odolných průmyslových podlah a chemických provozů.

Odstíny:

bílý (přibližně RAL 9010, současně bázi A), báze C. Báze slouží pro tónování škály odstínů RAL tónovacím systémem MULTIMIX.

Pro zvýšení kryvosti systému je u vybraných méně kryvých odstínů vhodné podtření matnou variantou výrobku, tj. AQUADECOCOL EPOXY M, v doporučeném odstínu - viz tabulka na konci technického listu.

Tónování:

aktuální odstínová škála je k dispozici u výrobce nebo v tónovacím centru. Dle zvoleného odstínu se na tónovacím stroji v systému MULTIMIX nadávají do SLOŽKY 1 pigmenty. SLOŽKA 1 se s pigmenty intenzivně promíchá na gyroskopickém či vibračním mixeru (nejméně 3 min. - ideální čas je nutné odzkoušet dle konkrétního míchacího zařízení, dokonalé rozmíchání je velmi důležité). Před použitím je nutné nechat natónovanou složku min. 1 hodinu odležet, tzv. „vydýchat“

. Druhá komponenta: AQUADECOL EPOXY SLOŽKA 2
Tužení (poměr složka 1 : složka 2) hmotnostně 100 : 20
objemově 100 : 25,5

Ředidlo:

voda (destilovaná, demineralizovaná, příp. pitná)
Doporučené hmotnostní ředění natužené směsi: pro přípravu penetračního nátěru 30 - 60 % hm. pro vrchní nátěr 5 - 15 % hm. Doporučené objemové ředění natužené směsi: pro přípravu penetračního nátěru 40 - 85 % obj. pro vrchní nátěr 7 - 20 % obj.

Nanášení:

štětcem, válečkem, stříkáním Airless. Pro dosažení stejnorodého vzhledu nátěru není vhodné kombinovat více nanášečích technik.

Vydatnost:

7 - 8 m² z 1 kg natužené směsi v jedné vrstvě (při DFT 50 μm). Podklad: soudržný (pevnost min. 1,5 MPa), bez nečistot a biologického