

HET-O AQUADECOL Ochranný lak (3kg)

» HET výrobky na objednávku - ostatní



Kód produktu

2020006467

Univerzální bezbarvý lak na kámen a stavební materiály.

Odolný lak pro ochranu a snadnou údržbu stěn a dalších stavebních podkladů. Dokonalý nátěr nejen na kámen.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O AQUADECOL Ochranný lak (3kg)

» HET výrobky na objednávku - ostatní

Popis

Použití:

UV odolný akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný lak určený k ochraně kamene, stavebních materiálů a stěn v interiéru a exteriéru.

Lak lze použít jako samostatný transparentní dekorativní nátěr přiznaných stavebních materiálů - např. pohledového betonu, cihel, kamene (pískovce, žuly, opuky, ...), štukových nebo sádrovápenných omítek, sádrovláknitých desek apod. Nátěr tak zachovává kresbu původního podkladu a lehce zvýrazňuje jeho barevnost.

Lak je rovněž vhodný k dodatečné ochraně bílých i barevných disperzních malířských nátěrů, tenkovrstvých omítek s polymerním pojivem či ochranným nebo „oživovacím nátěrům“ mozaikových omítek. Lak je vhodnou volbou pro zdravotnická zařízení, školy, činžovní domy, sklady, schodištní sokly, chodby, kuchyně, dětské pokoje, učebny, čekárny apod.

Všechny aplikace je vhodné odzkoušet na vzorku konkrétního materiálu.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nátěr vytváří hedvábně matný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, velmi odolný vůči oděru za mokra a odolný omývání běžnými dezinfekčními a čisticími prostředky (viz tab. Parametry zaschlého nátěru).

Natřená plocha lépe odolává zašpinění, snáze se udržuje a čistí a je oproti obvyklým malířským nátěrům odolnější vůči mechanickému namáhání - oděru. Přibližně po týdnu od aplikace je možné lakované plochy omývat jemnou houbou nebo hadrem namočeným ve vodném roztoku běžných čisticích prostředků a dezinfekčních přípravků.

Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven vzlínající nebo kondenzující vlhkosti. Nátěr může ovlivnit původní lesk podkladu. K čištění lakovaných ploch se nedoporučuje použití kartáčků, abrazivních houbiček na

mytí nádobí apod. V případech extrémního namáhání (chemikáliemi, rozpouštědly, silným mechanickým namáháním apod.) je vhodnější použití jiných laků k tomu určených - např.

AQUADECOL EPOXY CLEAR M/SG nebo SOLDECOL PUR CLEAR M/HG.

Nátěrová hmota není určena pro ochranu a obnovu celistvosti betonových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1504-2.

Vydatnost:

4 - 7 m² z 1 kg laku v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.