

# HET-O Supermalba plus 25kg

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Kód produktu

2020007017

Interiérová disperzní bílá barva s vysokou krycí schopností.

Univerzální disperzní barva pro velkoplošné aplikace.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

# HET-O Supermalba plus 25kg

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy

## Popis

### Použití:

k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápeno cementových omítek, sádkokartonu, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených apod. Barva je vhodná k přetírání starých nosných vrstev interiérových barev.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný až velmi matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr tkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod.

### Odstíny:

nestandardní bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy).

### Ředidlo:

voda (pitná)

### Doporučené ředění:

napouštěcí nátěr

krycí nátěry (štětkou)

0,25 - 0,45 l vody/1 kg barvy (0,4 - 0,7 l vody/1 l)

0,25 - 0,35 l vody/1 kg barvy (0,4 - 0,5 l vody/1 l)

krycí nátěry (válečkem) 0,15 - 0,25 l vody/1 kg barvy (0,2 - 0,4 l vody/1 l)

Při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy.

### Nanášení:

štětkou, malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), malé plochy štětce, velkoplošná aplikace stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

### Vydatnost:

7 - 11 m<sup>2</sup> z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů. Podklad: suchý, soudržný, bez nečistot, plísni a řas, nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Vrstvy starých nátěrů se špatnou přídržností či soudržností je nutné odstranit. Je doporučeno zabezpečit dostatečnou rovinnost a sjednocenou savost podkladu.