

# HET Soldecol PUR Clear M (0,65l)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy



Kód produktu

2020000557

Transparentní 2K matný polyuretanový lak na kovové a další povrchy.

Extra odolný lak pro dlouhodobou ochranu kovových a jiných stavebních materiálů v interiéru i exteriéru.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

2,00 ks

# HET Soldecol PUR Clear M (0,65I)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy

## Popis

### Použití:

hedvábně matný dvousložkový polyuretanový transparentní lak určený primárně pro ochranné nebo dekorativní nátěry železných a neželezných kovů (pozink, měď, hliník, nerez apod.), a to ve vnitřním i venkovním prostředí. Je určen pro přímé nátěry kovů bez koroze nebo v kombinaci s polyuretanovými či epoxidovými výrobky z řady SOLDECOL PUR případně polyuretanovými či epoxidovými výrobky z řady PROHET PUR, PROHET EPOXY.

Lak je vhodný pro střední až vyšší mechanické a chemické namáhání (odolává čistícím a chem. prostředkům, olejům, mazivům, řezným kapalinám, atd.) nebo pro aplikace zatížené povětrnostními vlivy (UV zářením, vlhkostí apod.).

Lak lze alternativně použít i jako samostatný transparentní dekorativní nátěr přízných stavebních materiálů - např. vyzrálého pohledového betonu, cihel, štukových nebo sádrovápenných omítek, sádrovláknitých desek apod.

Nátěr tak zachová kresbu původního podkladu a lehce zvýrazní jeho barevnost. Lak lze případně použít i k ochraně stěn - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, učeben, čekáren apod. Lak lze rovněž použít nátěrů.

(Podmínkou tohoto použití je velmi dobrá adheze přetíraného materiálu k podkladu a odzkoušení kompatibility s konkrétním materiálem.) Lak lze také použít pro vnitřní nátěry tvrdších dřevin, které nepodléhají tvarovým změnám. Uvedené alternativní aplikace je předem třeba odzkoušet na vzorku konkrétního materiálu. Výrobek se nedoporučuje používat na podklady, kde se očekává zachování přirozené paropropustnosti nátěrového filmu nebo tam, kde by mohlo dojít k nežádoucímu uzavření nahromaděné vlhkosti v podkladu.

### Odstín:

bezbarvý, transparentní.

### Tužidlo:

SOLDECOL PUR HARDENER. Poměr mísení laku k tužidlu 3,5 : 1 objemově i hmotnostně.

### Ředidlo:

SOLDECOL U 6002 (případně THINNER PUR - S 0710, THINNER PUR - S 0720 nebo po odzkoušení jiná ředidla určená do 2K PUR barev např. U 6002, U 6051, U 6003).

Pozor, množství ředidla ovlivňuje lesk nátěrového filmu.

Pro nátěr vrstvy jedné plochy použijte vždy stejně naředěný lak.

### Doporučené hmotnostní ředění:

10 až 15 % hm.

natírání štětcem

10 až 20 % hm.

10 až 25 % hm.

válečkování

vzduchové stříkání

### Doporučené objemové ředění:

12 až 17 % obj.

natírání štětcem

12 až 23 % obj.

12 až 28 % obj.

válečkování

vzduchové stříkání

### Nanášení:

vzduchovým stříkáním. Je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

V případě nátěrů menších ploch, pásových nátěrů rohů, hran apod. nebo k opravným nátěrům lze použít štětec.

Při nátěru štětcem nelze zaručit výsledný dokonale vzhled filmu jako u stříkání.

U větších ploch lze lak nanášet také válečkováním, nejlépe za použití válců typu FILT, opět však není dosaženo stejné estetické úrovně jako v případě aplikace stříkáním.

### Vydatnost:

13,5 m<sup>2</sup> z 1 litru směsi v jedné vrstvě (40 µm DFT, beze ztrát)