

# HET Soldecol PUR SG bílá (2.5l)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy

Kód produktu

004-89992297

Samozákladující polyuretanová polelesklá 2K antikorozní barva na kov a tužidlo do nátěrových hmot Soldecol PUR. Univerzální dělník pro dokonalou ochranu kovových povrchů. Samozákladující, extra odolný, rychleschnoucí.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

4,00 ks



# HET Soldecol PUR SG bílá (2.5I)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy

## Popis

### Použití:

dvousložková polyuretanová barva pro venkovní i vnitřní nátěry železných a neželezných kovů (pozink, měď, hliník apod.).

Je určena zejména k nátěrům ocelových konstrukcí, zemědělské, manipulační, dopravní a skladové techniky, klempířských prvků, kovaných dekoračních výrobků, stožárů, střešních plechů, přepravních a skladových kontejnerů apod.

Nátěr je určen pro prostředí s charakterem chemického (čisticí a chem. prostředky) a mechanického namáhání a pro aplikace s požadavkem na velmi rychlé zasychání a vytvrzování.

Předností je také možnost aplikace ve velkých tloušťkách jedním nástřikem (cca 100 µm suchého filmu airless zařízením).

Provádějí se přímé nátěry kovů (tzv. 3 v 1 - základ, mezivrstva, vrchní email) případně je po odzkoušení možná kombinace s polyuretanovým či epoxidovým základním nátěrem.

Báze D (Kovářská báze) je výrazně nanášivá (HB - high build), tixotropní, vhodná na silnovrstvé nátěry (nástřiky).

### Odstíny:

bílý (1000) a báze B a C tónovatelné na tónovacích strojích kolorovacím systémem HET MULTIMIX. Při požadavcích na velmi vysokou stálobarevnost na UV záření extrémně zatěžovaných plochách, např. na střeších, se doporučuje výběr odstínů ze vzorkovnice HET STŘECHA.

Báze D s obsahem železité slídy a metalických pigmentů (Kovářská báze) pro tónování metalických odstínů dle vzorkovnice HET

### KOVÁŘSKÁ BARVA

(HK 9005 černá, HK 9007 stř. šedá, HK 0913 šedá hliník, HK 0914 sv. šedá, HK 0921 stř. hnědá, HK 0922 tm. hnědá, HK 0930 zlatá, HK 0935 měděná, HK 0944 modrá, HK 0951 sv. zelená, HK 0952 tm. zelená, HK 0990 tmavě šedá, HK 0985 bordó).

### Tužidlo: SOLDECOL PUR HARDENER

Poměr mísení barvy k tužidlu objemový: 8,5 : 1 (bílý 1000, báze B a C), 7 : 1 (báze D, tj. Kovářská báze)

Poměr mísení barvy k tužidlu hmotnostní: 10 : 1 (platí pro všechny báze).

### Ředidlo:

SOLDECOL U 6002 (případně THINNER PUR - S 0710, THINNER PUR - S 0720 nebo po odzkoušení jiná ředidla určená do 2K PUR barev např. U 6002, U 6051, U 6003).