

# OZ-Dispercoll D2 (0.5kg)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu	024-73
EAN	8594825000908

Polyvinylacetátové disperzní lepidlo na dřevo, umožňuje vodovzdorné lepení dle třídy D2. Je vhodné k lepení měkkého i tvrdého dřeva. Používá se pro lepení spárovek, spojení čep - dlab, montážní spoje, plošné zalisování, případně k lepení dřeva na jiné pórovité materiály a univerzální lepení..

Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami:: 5,00 ks

# OZ-Dispercoll D2 (0.5kg)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

## Popis

### Popis

Dispercoll D2 je univerzální lepidlo pro vodovzdorné lepení ve třídě odolnosti D2 (interiér) s výhodnou dobou otevřenosti a rychlostí zasychání. Využití v obalové technice, modelárnách, dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. Vytváří elastické spoje s vysokou pevností. Nemá vliv na ostří obráběcích nástrojů. Je vhodné k lepení měkkého a tvrdého dřeva. Používá se pro lepení spárovek, spojení čep - dlab, montážní spoje, plošné zalisování, případně k lepení dřeva na jiné pórovité materiály a univerzální lepení (dýha, překližka, dřevotříska, papír, karton).

Používejte v původním stavu (možno přidat max. 5% vody). Lepidlo nemění barevný odstín dřeva ve slepu, pokud dřevo neobsahuje kovy. Lepidlo nanášejte na oba díly, které po mírném zavadnutí upněte nebo zatěžte silou 0,5 kg/cm<sup>2</sup>.

Viskozita: min. 2000 mPa.s

Třída vodovzdornosti: D2

pH: 3 až 5

Sušina: min. 47%

Pevnost lepeného spoje: při expozici č.1 min. 10 MPa

Doba nutná před opracováním ručním - 3 hod. po slepení, strojním - 24 hod. po slepení

Doba otevřenosti: 7 minut

Doba zasychání: 15 minut

Lepidlo je ředitelné vodou

Neobsahuje organická rozpouštědla

Vydatnost:

150 - 300 g/1 m<sup>2</sup>