

# S-LIGNOFIX E-PROFI čirý (1kg)

» Prostředky a nátěry proti plísním a škůdcům



Kód produktu

026-5

EAN

8595039302826

Koncentrovaný kapalný přípravek pro preventivní ošetření dřeva proti napadení dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík a pod.), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí) a dřevozbarvujícím houbám a plísním (např. modráň dřeva). ve formě koncentrátu určený k naředění dle potřeby.

Lignofix E-PROFI se používá k preventivní povrchové impregnaci dřeva a materiálů na bázi dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. .

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

6,00 ks

# S-LIGNOFIX E-PROFI čirý (1kg)

» Prostředky a nátěry proti plísním a škůdcům

## Popis

Základní informace o Lignofix E Profi :

spotřeba: 1 kg přípravku - koncentrátu (ředěného 1:9 vodou) na cca 30 - 50 m<sup>2</sup> plochy dřeva) ředění 1:9 vodou pro nátěr dřeva, neředěný pro nátěr zdiva odstín bezbarvý aplikace: dřevo v interiéru 2x, dřevo v exteriéru 2-3x, zdivo 1-3x bezbarvý aplikace stříkáním, natíráním, ponořováním, poléváním ochrana dřeva v interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru doporučena kontrola po 10 letech čištění náradí vodou Používá se na: dřevěné materiály v interiéru a exteriéru prevenci proti napadení dřeva hmyzem, plísní a houbou ochranu

Návod k použití: Po naředění (viz tabulka) aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahradte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

zdivo a omítky nátěr, postřik exteriér 1 : 9 interiéru, exteriér neředí se 20 60 min. 8 - 24 hod.\*\*\*\* 1 - 3 x \*\*

Skladování: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout. Po otevření ihned spotřebujte.