

Sokrates anticor (0.7kg) čh

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu
EAN

005-86

8594040501310

2v1 = základní a vrchní barva na železné podklady s antikorozními účinky, na dřevěné podklady.

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami:

na objednávku

Sokrates anticor (0.7kg) čh

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

Popis

SOKRATES® ANTICOR je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro venkovní a vnitřní prostředí.

SOKRATES® ANTICOR splňuje ČSN EN 71-3 + A3 (říjen 2021), Bezpečnost hraček - část 3: Migrace určitých prvků.

Složení:

Směs antikoročních pigmentů a plniv ve vodné disperzi akrylového polymeru s přísadou speciálních aditiv a promotorů adheze.

Charakteristika:

SOKRATES® ANTICOR je základní, ve 2 vrstvách i vrchní, antikoroční, vodou ředitelná barva, vhodná pro venkovní a vnitřní nátěry primárně kovových podkladů, jako je ocelový, pozinkovaný, galvanizovaný a hliníkový povrch, ale i dřevo a minerální podklady. Poskytuje pružné a odolné filmy. Dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům. Vyznačuje se dokonalou adhezí k podkladu. Profí a HOBBY použití.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah netěkavých složek min. 55 %
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 125 - 165 g/m²
- ◆ Vydátost (jeden nátěr) 6 - 8 m²/1kg
- ◆ Roztíratelnost 1
- ◆ Specifická hustota 1,32 g/cm³

Zasychání:

- ◆ Zaschlé pro manipulaci do 2 h
- ◆ Zaschlé pro další nátěr 6 až 12 h

Vlastnosti zaschlého nátěru:

- ◆ Lesk 4
- ◆ Kryvost 1
- ◆ Přilnavost mřížkovým řezem 1
- ◆ pH 8 - 9
- ◆ Odolnost při ohybu přes trn > 5 mm
- ◆ Tvrdost kyvadlem min. 30%

Barva není určena pro přímý styk s potravinami, krmivý a pitnou vodou!

Barevné odstíny:

SOKRATES® ANTICOR se vyrábí standardně v nenormalizovaných barevných odstínech: 0110 - šedý, 0840 - červenohnědý, 0100 - bílý, 7016 - antracit

Použití:

Před aplikací musí být povrch dokonale odmaštěný, odrezaný a kvalitně provedený oplach, s odstraněním všech zbytků nečistot, včetně nesoudržných zbytků předchozího nátěru. Povrch nesmí být mokry. Barva je určena k nátěrům plechových střeš, okapových svodů, kovových vrat, plotů, kovových konstrukcí, radiátorů ústředního topení, rozvodů horké vody do teploty 100°C, ocelových konstrukcí, oplechování střeš apod. K vrchním nátěrům se používá SOKRATES® Titan, Colour a Emaily. SOKRATES® ANTICOR aplikovaný ve dvou vrstvách může sloužit jako konečný nátěr.

Nanášení:

SOKRATES® ANTICOR se nanáší štětcem, válečkem, máčením nebo stříkáním, při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu a podkladu +10°C a to po celou dobu schnutí. Optimální teplota pro aplikaci je + 18° až + 23°C. Barvu můžete před použitím upravit na potřebnou hustotu přidáním 5 až 7% vody.

Pozor na chladný povrch střeš v horských oblastech na severní straně, nebo na straně přiléhající ke stráni. Zejména před západem slunce! Hrozí orosení plechových střeš.

Ředidlo: Voda.

Čištění nářadí: Vodou. Zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly.