

Sokrates AQUAFIN Polomat (2kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky



Kód produktu

005-417

EAN

8594040504755

Čirý akryl-polyuretanová lak na dřevěnné podklady do interiéru. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami:

5,00 ks

Sokrates AQUAFIN Polomat (2kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky

Popis

SOKRATES® Aquafin PLUS profi je v rámci nátěrového systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro vnitřní prostředí.

SOKRATES® Aquafin PLUS profi splňuje vyhl. MZ ČR č. 84/2001 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, §5 - výrobky s nemetalickou úpravou.

SOKRATES® Aquafin PLUS profi odolává slinám a potu DIN V53160, Odolnost opotřebení DIN 68861 - díl 2.

SOKRATES® Aquafin PLUS profi splňuje ČSN EN 71-3+A1 (říjen 2021), Bezpečnost hraček - část 3: Migrace určitých prvků; ČSN EN 71-9+A1 (listopad 2007),

Bezpečnost hraček - část 9: Organické chemické sloučeniny-Požadavky.

Složení:

Akryl-polyuretanová disperze s přísadou vosků a látek odpuzujících vodu.

Charakteristika:

SOKRATES® Aquafin PLUS je akryl-polyuretanový lak pro vnitřní nátěry dřevěných podkladů. Poskytuje tvrdé, ale pružné nátěry se sametově příjemným povrchem. Je dokonale odolný k poškození horkými šálky, bytovými chemikáliemi, barevným změnám od kávy a čaje. Je bez dolepu. Má vynikající přilnavost k podkladu s odolností proti praskání a oděru. Používá se jako základní i vrchní lak. Je rychleschnoucí, pochozí do střední zátěže, je bez zápachu, chemicky neutrální a chrání životní prostředí. Je určen pro profi a HOBBY použití.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah netěkavých složek od 32 %
- ◆ Výtoková doba z pohárku Ø 6 mm ca 35 s
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 80-125 g/m²
- ◆ Vydatnost jeden nátěr 8 - 12 m²/kg
- ◆ pH při 20°C 7,5
- ◆ Specifická hmotnost 1,03 g/cm²

Zasychání :

- ◆ Pro manipulaci do

1 hod.

- ◆ Brousitelnost do 30 min.- 60 min.
- ◆ Další nátěr - vždy individuálně odzkoušet od 2 hod.
- ◆ Stohovatelnost - vždy individuálně odzkoušet od 4- 6 hod.

Vlastnosti zaschlého nátěru:

- ◆ Lesk 600 polomatný 28 - 30
- ◆ matný 8 - 20
- ◆ Přilnavost mřížkou 1
- ◆ Tvrdost kyvadlem - 24 hod. od 40 %

Lak není určena pro přímý styk s potravinami, krmivými a pitnou vodou!

Barevné odstíny:

SOKRATES® Aquafin PLUS je bezbarvý, vyrábí se lesklý, polomatný a matný.

Použití:

SOKRATES® Aquafin PLUS je určen pro povrchovou úpravu dřevěných podkladů jako je nábytek, hračky, vnitřní dveře, sportovní nářadí, dřevotřískové, dřevovláknité desky, obložení stěn a pod. Mimo namáhaných pracovních ploch. Lak lze také použít ke zvýšení povrchové mechanické odolnosti jiných nátěrových hmot. Je pochozí pro střední zátěž. SOKRATES®

Aquafin PLUS je schválen k nátěrům předmětů a hraček pro děti do 3 let. Odolává slinám a potu. Při aplikaci ve stříkací kabině s vodní clonou se musí používat kyselý koagulační přípravek.

Stohovatelnost a dolepek je nutné řádně odzkoušet na konkrétní podmínky.

Nanášení:

SOKRATES® Aquafin PLUS se nanáší štětcem, válečkem, stříkáním a clonováním, při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.

Povrch některých druhů tropických dřev, borovic, modřinu a podobně je třeba řádně očistit od pryskyřic a smůly. Silně smolnatá dřeva jsou nevhodnými podklady. Lak se nesmí fedit vodou s vyjímkou první penetrační vrstvy. Voda startuje pění ve vrchní vrstvě.

Ředidlo: Voda.

Čištění nářadí: Vodou. Zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly.