Sokrates lazura kaštan (2)kg

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Kód produktu	005-906

Vodouředitelná silnovrstvá akrylátová lazura. Všechny odstíny dle vzorkovnice Sokrates připravujeme-mícháme na počkání, v případě objednání přes e-shop do 1 hodiny.
Upozornění: Míchané produkty, či jinak upravené zboží na přání zákazníka není možné vrátit ani vyměnit - platí pro nákup na prodejně i pro nákup přes e-shop..
Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::	5,00 ks

Sokrates lazura kaštan (2)kg

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Popis

Směs transparentních oxidů železa ve vodné kopolymerní disperzi s přísadou speciálních aditiv a polyethylenových vosků odpuzu jících vodu. Obsahuje UV filtr. Lazura je vyrobena na bázi samosíťujícího pojiva. Je bez zápachu, chemicky neutrální, odpuzuje vodu a chrání životní prostředí. Charakteristika: SOKRATES® Lazura je vrchní transparentní lazura určená k profesionálním venkovním a vnitřním nátěrům dřeva. Po zaschnutí poskytuje dokonale flexibilní trvanlivé filmy. Povrch je dostatečně tvrdý, pružný, s hedvábným leskem. Nátěry se vyznačují vynikající světlostálostí, odolností vůči vodě i povětrnosti, s výbornou odolností vůči dolepování (antiblocking effect). Umožňuje difúzi vodních par a reguluje vlhkost dřeva. Nátěr se vyznačuje velkou stabilitou v ploše. Lazura má vynikající přilnavost k podkladu s odolností proti odlupování. V exteriéru vždy s napouštědlem. Obsahuje inhibitor bleskové koroze. Ředidlo: Voda. Maximální ředění +5% váhových dílů vody. Odstíny: jsou uvedeny na víčku obalu Hemlock Kaštan Palisander Mahagon Kiefer Teak Tmavý Ořech Višeň Pinie Afromorsia Tykev Bordó Ořech Oliva Citrus Baroko ŠEDÉ ODSTÍNY GREY HOUND:č.1010 č.1040 č.1070 Šedá antracit č.1020 č.1050 č.1080 .1030 č.1060 Tyrkysová Vlastnosti nátěrové hmoty: ❖ Obsah netěkavých složek od 39 % ❖ Výtoková doba z pohárku ISO Φ 6 mm/23 °C od 50 s ❖ Spotřeba na jeden nátěr 85 - 100 g/m2 ❖ Vydatnost (jeden nátěr) 10 - 12 m²/1 kg ❖ Roztíratelnost 1 ❖ Ředitelnost vodou (v poměru 1 : 1) vyhovuje ❖ Specifická hmotnost 1,05 g/cm3 ❖ pH od 8,50 Zasychání: ❖ Pro manipulaci do 2 hod. ❖ Další nátěr do 4 - 6 hod. Vlastnosti zaschlého nátěru: ❖ Lesk 3 ❖ Kryvost 2 ❖ Přilnavost mřížkovým řezem 1 ❖ Tvrdost kyvadlem od 30 % ❖ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná Barva není určena pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou!