

# Sokrates lazura mango (0.7kg)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

005-197

EAN

8594040508036

Vodouředitelná silnovrstvá akrylátová lazura. Všechny odstíny dle vzorkovnice Sokrates připravujeme mícháme na počkání, v případě objednání přes e-shop do 1 hodiny.

Upozornění: Míchané produkty, či jinak upravené zboží na přání zákazníka není možné vrátit ani vyměnit - platí pro nákup na prodejně i pro nákup přes e-shop..

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!

Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

5,00 ks

# Sokrates lazura mango (0.7kg)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

## Popis

Směs transparentních oxidů železa ve vodné kopolymerní disperzi s přísadou speciálních aditiv a polyethylenových vosků odpuzujících vodu. Obsahuje UV filtr. Lazura je vyrobena na bázi samosíťujícího pojiva. Je bez zápachu, chemicky neutrální, odpuzuje vodu a chrání životní prostředí.

## Charakteristika:

SOKRATES® Lazura je vrchní transparentní lazura určená k profesionálním venkovním a vnitřním nátěrům dřeva. Po zaschnutí poskytuje dokonale flexibilní trvanlivé filmy. Povrch je dostatečně tvrdý, pružný, s hedvábným leskem. Nátěry se vyznačují vynikající světlostálostí, odolností vůči vodě i povětrnosti, s výbornou odolností vůči dolepování (antiblocking effect). Umožňuje difúzi vodních par a reguluje vlhkost dřeva.

Nátěr se vyznačuje velkou stabilitou v ploše. Lazura má vynikající přilnavost k podkladu s odolností proti odlupování. V exteriéru vždy s napouštědlem. Obsahuje inhibitor bleskové koroze.

Ředidlo: Voda.

Maximální ředění +5% váhových dílů vody.

Odstíny: jsou uvedeny na víčku obalu Hemlock  
Kaštan Palisander Mahagon Kiefer Teak Tmavý  
Ořech Višeň Pinie Afromorsia Tykev Bordó Ořech  
Oliva Citrus Baroko

ŠEDÉ ODSTÍNY GREY HOUND:č.1010 č.1040 č.1070  
Šedá antracit č.1020 č.1050 č.1080 .1030 č.1060  
Tyrkysová

## Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ♦ Obsah netěkavých složek od 39 %
- ♦ Výtoková doba z pohárku ISO Φ 6 mm/23 °C od 50 s
- ♦ Spotřeba na jeden nátěr 85 - 100 g/m<sup>2</sup>
- ♦ Vydatnost (jeden nátěr) 10 - 12 m<sup>2</sup>/1 kg
- ♦ Roztíratelnost 1
- ♦ Ředitelnost vodou (v poměru 1 : 1) vyhovuje
- ♦ Specifická hmotnost 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- ♦ pH od 8,50

## Zasychání:

- ♦ Pro manipulaci do 2 hod.
- ♦ Další nátěr do 4 - 6 hod.

## Vlastnosti zaschlého nátěru:

- ♦ Lesk 3
- ♦ Kryvost 2
- ♦ Přilnavost mřížkovým řezem 1
- ♦ Tvrdost kyvadlem od 30 %
- ♦ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná

Barva není určena pro přímý styk s potravinami, krmivý a pitnou vodou!