

Sokrates Lazurit forte bordo (2kg)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

005-519

Vodouředitelná tenkovrstvá lazura - emulze modifikovaného lněného oleje. Všechny odstíny dle vzorkovnice Sokrates připravujeme-mícháme na počkání, v případě objednání přes e-shop do 1 hodiny.

Upozornění: Míchané produkty, či jinak upravené zboží na přání zákazníka není možné vrátit ani vyměnit - platí pro nákup na prodejně i pro nákup přes e-shop..

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!

Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

26,53 ks

Sokrates Lazurit forte bordo (2kg)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Popis

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi modifikovaného lněného oleje s přísadou speciálních aditiv. Obsahuje UV filtr a blokátor bleskové koroze.

Bezpečnostní list na vyžádání, nebo:

www.barvy-sokrates.cz

Charakteristika:

SOKRATES® Lazurit FORTE je vodou ředitelná lazura. Je určena pro venkovní a vnitřní prostředí, k průmyslové výrobě, nebo pro

řemeslnické práce. Profí a HOBBY použití. Chrání dřevo před UV zářením. Vytváří matné povrchy.

Modifikovaný lněný olej propůjčuje

lazuře velmi mimořádné penetrační vlastnosti.

Vlivem lněného oleje zasychá pomaleji. Minimalizuje

pronikání vlhkosti do dřeva. Povrch Lazuritu FORTE

odolává napadení plísněmi a houbami. Brání jejich

dalšímu prorůstání do dřevěného podkladu

Odstíny: jsou uvedeny na víčku obalu Hemlock

Kaštan Palisander Mahagon Kiefer Teak Tmavý

Ořech Višeň Pinie Afromorsia Tykev Bordó Ořech

Oliva Citrus Baroko Dub Jedlová Zeleň Mango Gabon

ŠEDÉ ODSTÍNY GREY HOUND:

č.1010 č.1040 č.1070 Šedá antracit č.1020 č.1050

č.1080 č.1030 č.1060 Tyrkysová

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ❖ Obsah netěkavých složek nad 25 %
- ❖ Výtoková doba □ 4 mm/23 C od 30 s
- ❖ Spotřeba 75 - 100 g/ m²
- ❖ Vydatnost 10- 15m²/1 kg
- ❖ Stupeň roztíratelnost 1
- ❖ Specifická hmotnost 1,03-1,11 g/cm
- ❖ pH 8,20 - 8,50

Vlastnosti zaschlého nátěru:

- ❖ Matný
- ❖ Přílnavost mřížkovým řezem 1
- ❖ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná

Zasychání:

- ❖ Pro manipulaci do 6 h
- ❖ Přetíratelnost od 6 do 16 h
- ❖ Další nátěr po 24 h

Nátěrová hmota není určena pro přímý styk s potravinami, krmivými a pitnou vodou!