

Sokrates Lazurit plus 1080 (0.7kg)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

005-707

Vodouředitelná středněvrstvá alkydová lazura - emulze modifikovaného lněného oleje. Všechny odstíny dle vzorkovnice Sokrates připravujeme-mícháme na počkání, v případě objednání přes e-shop do 1 hodiny.

Upozornění: Míchání produktů, či jinak upravené zboží na přání zákazníka není možné vrátit ani vyměnit - platí pro nákup na prodejně i pro nákup přes e-shop.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

33,79 Kč

Sokrates Lazurit plus 1080 (0.7kg)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Popis

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi hybridního alkydu s přísadou speciálních aditiv, UV filtru, stabilizátoru flexibility nátěrové hmoty a vosků pro zvýšení hydrofobity nátěru.

Charakteristika:

SOKRATES® Lazurit PLUS je vodou ředitelná středněvrstvá lazura, je určena pro venkovní a vnitřní prostředí, k průmyslové výrobě nebo pro řemeslnické práce. Profi a HOBBY. Vytváří dokonale sametové lesklé povrchy s vysokou odolností na povětrnostní vlivy. Lak má velmi dobré sytící schopnosti v silně svařích oblastech, jako jsou přičné fezy na dřevě a mimimálně dále působení vlhkosti. Pigmentace chrání dřevo před UV zářením, je chemicky neutrální a odpuzuje vodu. Povrch Lazuritu PLUS odolává napadení plísňemi a houbami. Brání jejich dalšímu prorůstání do dřevěného podkladu.

Odstíny: jsou uvedeny na víčku obalu Hemlock Kařtan Pallsander Mahagon Kiefer Teak Tmavý Ořech VÍŠEň Pinie Afrormosia Tykev Borob Ořech Oliva Citrus Saroko Dub Jedlová Zeleň Mango Gabon

ŠEDÉ ODSTÍNY GREY HOUND:

č.1010 č.1040 č.1070 Šedá antracit
č.1020 č.1050 č.1080
č.1030 č.1060 Tyrkysová

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah netěkavých složek od 26 %
- ◆ Výtlačná doba z pohárku 1/4 mm/23 °C od 35 s
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 85 - 100 g/m²
- ◆ Vydátnost (jeden nátěr) 10 - 12 m²/l kg
- ◆ Roztíratelnost 1
- ◆ Ředitelnost vodou (v poměru 1 : 1) vyhovuje
- ◆ Specifická hmotnost 1,03-1,11 g/cm³
- ◆ pH od 8,50

Zasychání:

- ◆ Pro manipulaci 2-4 hod.
- ◆ Další nátěr 8-24 hod.

Vlastnosti zaskleného nátěru:

- ◆ Lesk 3
- ◆ Kryvosť 4
- ◆ Přilnavost mřížkovým fezem 1
- ◆ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná

Nátěrová hmota není určena pro přímý styk s potravinami, krmivý a pitnou vodou!

Barevné odstíny:

SOKRATES® Lazurit PLUS se vyrábí v barevných odstínech dle orientační vzorkovnice lazur. Barevný odstín ovlivňuje podklad.

Čirý – nezabarvený – SOKRATES® Lazurit PLUS slouží pouze jako báze, která se pro venkovní prostředí nepoužívá, protože bez zabarvení spolehlivě nezabrání barevným změnám dřeva. Čirou bází lze použít pouze pro interiéry.

Odstín Hemlock a Kiefer (borovice) nejsou vhodné do n.m. výšek nad 650 m a pro přímořské oblasti.

Použití:

SOKRATES® Lazurit PLUS je určen k vrchním nátěrům venkovního dřevěného obložení budov, vchodových dveří, ale i oken chálup, včetně pergol, zahradního nábytku, plotů, zábradlí apod. V interiérech se používá k nátěrům podhledů, obložení stěn, trámů, v podkroví, ale i nábytku, který není příliš namáhan na oděr, výpíní zábradlí a podobně. Lazura je také schválena k nátěrům předmětů a hraček pro děti. Povrch pro venkovní použití vždy zdrsnete brusným papírem č. 80. Hladký povrch dřeva není ideální.

I když Lazurit Plus není speciální nátěrová hmota na dřevěné podlahy, přesto je v kombinaci s Lazuritem FORTE vhodný

k nátěrům venkovních dřevěných podlah s protiskluzným reliéfem s odtěnou zónou na písek z obuvi. Lazurit PLUS se také na objednávku dodává ve speciální protiskluzové úpravě – pískové drsný povrch. Například kolem bazénů, verand chatek a podobně.

Povětrnostním vlivům oproti olejům odolává násobně déle. Doporučená kombinace pro exteriér: 1x Lazurit FORTE jako základní penetrace a 1x až 2x Lazurit PLUS. Jitní a jihozápadní stranu vždy 2x Lazurit PLUS. Lazurit Plus zvyšuje odolnost na oděr a také omyvatelnost povrchu.

Tam, kde hrozí vlivem vlhkosti napadení dřeva dřevokaznými houbami, musí být před aplikací lazury dřevo ošetřeno Lignofixem E plus, zejména u borovice. Jiný biocidní přípravek je nutné předem odzkoušet. Znečištěný povrch nesmí být vyčištěn, zejména za mokra, trdými kartáči. Z povrchu podlahy musí být zajištěn volný odtok vody. Nesavá dřeva s vysokým obsahem tříslovin prodlužují zasychání. Proto nejsou vhodnými podklady.

Nanášení:

SOKRATES® Lazurit PLUS se nanáší štětcem a válečkem při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu = 10 °C. Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 23 °C Stohovatelnost musí být vždy ověřena na konkrétní podmínky.

Ředitlo: Voda.

Čištění nářadí: Nezaschlou lazuru vodou. Zaschlou lazuru lze odstranit organickými ředitly.

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

Příklad nátěrového postupu: INTERIER , EXTERIER: - smrk:

1. Dokonalé očistění povrchu dřeva, přebroušení brusným papírem č. 80 až 100
2. INTERIER: 1x SOKRATES® Lazurit PLUS, tloušťka vrstvy 80 - 100 mikronů mokrého filmu; 10 - 12 m²/kg. Zasyčání 4 až 6 hod. EXTERIER: 1x Lazurit FORTE - zasyčání min. 24 hodin. Podle potřeby lehké přebroušení č. 100 - 120
3. 2x-3x SOKRATES® Lazurit PLUS, tloušťka vrstvy 80 - 100 mikronů mokrého filmu, 10 - 12 m²/kg. Zasyčání mezi nátěry 8-12 hodin.