

# Sokrates Lazurit Plus jedl.zeleň (4kg)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

005-142

Vodouředitelná středněvrstvá alkydová lazura.

Všechny odstíny die vzorkovnice Sokrates připravujeme-mícháme na počkání, v případě objednání přes e-shop do 1 hodiny.

Upozornění: Míchané produkty, či jinak upravené zboží na přání zákazníka není možné vrátit ani vyměnit - platí pro nákup na prodejně i pro nákup přes e-shop..

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!

Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

8,40 ks

# Sokrates Lazurit Plus jedn.zeleň (4kg)

## » Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

### Popis

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi hybridního alkydu s přísadou speciálních aditiv, UV filtru, stabilizátoru flexibility nátěrové hmoty a vosků pro zvýšení hydrofobity nátěru.

### Charakteristika:

SOKRATES® Lazurit PLUS je vodou ředitelná středněvrstvá lazura, je určena pro venkovní a vnitřní prostředí, k průmyslové výrobě nebo pro řemeslnické práce. Profi a HOBBY. Vytváří dokonale sametové lesklé povrchy s vysokou odolností na povětrnostní vlivy. Lak má velmi dobré sytíci schopnosti v silně savých oblastech, jako jsou přičné fezy na dřevě a mimimálně dále působení vlhkosti. Pigmentace chrání dřevo před UV zářením, je chemicky neutrální a odpuzuje vodu. Povrch Lazuritu PLUS odolává napadení plísními a houbami. Brání jejich dalšímu prorůstání do dřevěného podkladu.

Odstíny: jsou uvedeny na víčku obalu Hemlock Kaštan Palisander Mahagon Kiefer Teak Tmavý Olech Viseň Pinie Afrormosia Tykev Borob Olech Oliva Citrus Saroko Dub Jedlová Zeleň Mango Gabon

### ŠEDÉ ODSTÍNY GREY HOUND:

č.1010 č.1040 č.1070 Sedá antracit  
č.1020 č.1050 č.1080  
č.1030 č.1060 Tyrkysová

### Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah netěkavých složek od 26 %
- ◆ Výtlačná doba z pohárku 1/4 mm/23 °C od 35 s
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 85 - 100 g/m<sup>2</sup>
- ◆ Vydátnost (jeden nátěr) 10 - 12 m<sup>2</sup>/l kg
- ◆ Roztíratelnost 1
- ◆ Ředitelnost vodou (v poměru 1 : 1) vyhovuje
- ◆ Specifická hmotnost 1,03-1,11 g/cm<sup>3</sup>
- ◆ pH od 8,50

### Zasychání:

- ◆ Pro manipulaci 2-4 hod.
- ◆ Další nátěr 8-24 hod.

### Vlastnosti zaskleného nátěru:

- ◆ Lesk 3
- ◆ Kryvosť 4
- ◆ Přilnavost mřížkovým fezem 1
- ◆ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná

Nátěrová hmota není určena pro přímý styk s potravinami, krmivý a pitnou vodou!

### Barevné odstíny:

SOKRATES® Lazurit PLUS se vyrábí v barevných odstínech dle orientační vzorkovnice lazur. Barevný odstín ovlivňuje podklad.

Čirý – nezabarvený – SOKRATES® Lazurit PLUS slouží pouze jako báze, která se pro venkovní prostředí nepoužívá, protože bez zabarvení spolehlivě nezabrání barevným změnám dřeva. Čirou bází lze použít pouze pro interiéry.

Odstín Hemlock a Kiefer (borovice) nejsou vhodné do n.m. výšek nad 650 m a pro přímořské oblasti.

### Použití:

SOKRATES® Lazurit PLUS je určen k vrchním nátěrům venkovního dřevěného obložení budov, vchodových dveří, ale i oken chálup, včetně pergol, zahradního nábytku, plotů, zábradlí apod. V interiérech se používá k nátěrům podhledů, obložení stěn, trámů, v podkroví, ale i nábytku, který není příliš namáhan na oděr, výpíní zábradlí a podobně. Lazura je také schválena k nátěrům předměří a hraček pro děti. Povrch pro venkovní použití vždy zdrsnete brusným papírem č. 80. Hladký povrch dřeva není ideální.

I když Lazurit Plus není speciální nátěrová hmota na dřevěné podlahy, přesto je v kombinaci s Lazuritem FORTE vhodný

k nátěrům venkovních dřevěných podlah s protiskluzným reliéfem s odtěnou zónou na písek z obuvi. Lazurit PLUS se také na objednávku dodává ve speciální protiskluzové úpravě – pískové drsný povrch. Například kolem bazénů, verand chatek a podobně.

Povětrnostním vlivům oproti oleům odolává násobně déle. Doporučená kombinace pro exteriér: 1x Lazurit FORTE jako základní penetrace a 1x až 2x Lazurit PLUS. Jitní a jihozápadní stranu vždy 2x Lazurit PLUS. Lazurit Plus zvyšuje odolnost na oděr a také omyvatelnost povrchu.

Tam, kde hrozí vlivem vlhkosti napadení dřeva dřevokaznými houbami, musí být před aplikací lazury dřevo ošetřeno Lignofixem E plus, zejména u borovice. Jiný biocidní přípravek je nutné předem odzkoušet. Znečištěný povrch nesmí být vyčištěn, zejména za mokra, trýdými kartáči. Z povrchu podlahy musí být zajištěn volný odtok vody. Nesavá dřeva s vysokým obsahem tříslovin prodlužují zasychání. Proto nejsou vhodnými podklady.

### Nanášení:

SOKRATES® Lazurit PLUS se nanáší štětcem a válečkem při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu + 10 °C. Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 23 °C Stohovatelnost musí být vždy ověřena na konkrétní podmínky.

### Ředidlo: Voda.

Čištění nářadí: Nezaschlou lazuru vodou. Zaschlou lazuru lze odstranit organickými ředidly.

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

Příklad nátěrového postupu: INTERIER , EXTERIER: - smrk:

1. Dokonalé očštění povrchu dřeva, přebroušení brusným papírem č. 80 až 100
2. INTERIER: 1x SOKRATES® Lazurit PLUS, tloušťka vrstvy 80 - 100 mikronů mokrého filmu; 10 - 12 m<sup>2</sup>/kg. Zasychání 4 až 6 hod. EXTERIER: 1x Lazurit FORTE - zasychání min. 24 hodin. Podle potřeby lehce přebroušení č. 100 - 120
3. 2x-3x SOKRATES® Lazurit PLUS, tloušťka vrstvy 80 - 100 mikronů mokrého filmu, 10 - 12 m<sup>2</sup>/kg. Zasychání mezi nátěry 8-12 hodin.