

Sokrates Movipur Polomat (2kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky



Kód produktu
EAN

005-67

8594040504779

Vodou ředitelný polyuretanový lak na dřevěné parkety, dřevěné podlahy, vnitřní obložení stěn, podhledy, hračky a nábytek.. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

5,00 ks

Sokrates Movipur Polomat (2kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky

Popis

Kopolymerní akryl-polyuretanová vodná disperze s přísadou speciálních aditiv, látek odpuzujících vodu a prostředků upravujících slíp. Obsahuje inhibitorbleskové koroze. Lak je jednosložkový.

Charakteristika:

SOKRATES® MOVipur brilant je určen pro vnitřní prostředí. Je bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální a výrazně chrání životní prostředí. Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní nátěry se sametovým povrchem, které jsou dobře omyvatelné, odolné na oděr, tvrdé a houževnaté. Lak má vynikající přilnavost k podkladu a je dokonale odolný proti odlupování. Nezpůsobuje zbarvení do žluta, je rychleschnoucí a odpuzuje vodu. Obsahuje UV filtr. Dokonale odolává horkým šálkům, talířům a pod.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah netěkavých složek od 32 %
- ◆ Výtoková doba z pohárku Ø 4 mm/23 ° od 20 - 26 s
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 83 - 100g/m²
- ◆ Vydátnost (jeden nátěr) 10 - 12 m²/1 kg
- ◆ Stěrkování 25 - 30 m²/1 kg
- ◆ Roztíratelnost 1
- ◆ Ředitelnost vodou (v poměru 2 : 1) vyhovuje
- ◆ Specifická hmotnost 1,025 g/cm³
- ◆ pH 7,8

Vlastnosti zaschlého nátěru:

- ◆ Lesk 600 lesklý min 75 %
polomatný 28 - 30 %
matný 18 - 20 %
 - ◆ Přilnavost mřížkovým řezem 1
 - ◆ Tvrdost kyvadlem Perzos od 55 %
 - ◆ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná
- Doba schnutí:
Podle teploty a relativní vlhkosti vzduchu
- ◆ Při stěrkování cca 30 - 45 min.
 - ◆ Válečkování 4 - 6 hod.
 - ◆ Při stříkání 4 - 5 hod.

„Lak není určen pro přímý styk s potravinami, krmivem a pitnou vodou!“

Barevné odstíny:

SOKRATES® MOVipur brilant je bezbarvý. Vyrábí se lesklý, polomatný, matný a hluboký mat

Použití: SOKRATES® MOVipur brilant je schválen k nátěrům hraček a předmětů pro děti do 3 let. SOKRATES® MOVipur brilant je určen k vnitřním nátěrům dřevěných podkladů jako jsou, dřevěné parkety, schody, zábradlí, podlahová prkna, podlahy tělovýchovných zařízení, dveře, nábytek, dřevěné obložení stěn, OSB desky, dětské hračky a pod.. Je vhodný i k aplikaci na stěny opatřené omyvatelnými malířskými barvami. Odolává běžným dezinfekčním prostředkům. Před stohováním výrobků, je podle tvaru, vrstvy laku a teploty, nutné předem individuálně ověřit možnost stohování a maximální výšku stohování.

Nanášení:

SOKRATES® MOVipur brilant se nanáší štětcem, stříkáním, válečkem nebo stěrkováním při minimální teplotě nátěrové hmoty, podkladu a vzduchu + 10 °C po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci + 18 °C až + 23°C.

Čištění nářadí:

Nezaschlý lak vodou. Zaschlý lak lze odstranit organickými ředidly.
Ředidlo: Voda

Pro aplikaci stříkáním se viskozita laku běžně upravuje podle přání zákazníka na konkrétní podmínky.