

# Sokrates primer 0100 (0.8kg)alkyd

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu	005-83
EAN	8594040501242

alkydová základná barva na dřevo a ostatní povrchy.  
Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::	6,00 ks
-------------------------------------	---------

# Sokrates primer 0100 (0.8kg)alkyd

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

## Popis

K dosažení optimálních výsledků při stříkání je třeba upravit tlak, velikost trysky a výtokovou dobu podle tvaru výrobku a typu zařízení.

Štětce

Objem ředidla - vody do 0 - 5 %

Máčení

Objem ředidla - vody max. 5-10%

(výtoková doba) ověřit

pH máčecí lázně udržujte v rozmezí 8,25 - 8,80

Ředidlo: Voda.

Čištění nářadí:

Vodou, zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků (okna):

1. Očištění a přebroušení povrchu
2. Penetrace - v exteriéru SOKRATES® napouštědlo Speciál, v interiéru SOKRATES® napouštědlo Professional. V interiéru lze také použít SOKRATES® Primer ALKYD naředěný vodou (max +20%)
3. Přebroušení č. 180
4. 1x SOKRATES® Primer ALKYD, tl. mokrého filmu 100 - 160 mikronů , tj. 6 - 8 m<sup>2</sup> / 1 kg
5. Přebroušení a 2x vrchní barva SOKRATES® Colour, Email Professional nebo Email Brisk.