

# Sokrates primer 0100 (5kg)alkyd

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu

2020004433

alkydová základní barva na dřevo a ostatní povrchy. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejné v Příbrami:

5,00 ks

# Sokrates primer 0100 (5kg)alkyd

## » Vodouředitelné základní a vrchní barvy

### Popis

100% čistý vodou ředitelný polyuretan s přísadou speciálních aditiv a látek odpuzujících vodu. UV filtr.

### Charakteristika

SOKRATES® TANGO plus je jednosložkový profesionální parketový lak pro vnitřní prostředí. Je určen pro zvláště namáhané plochy, jako podlahy, nábytek a pod. Je bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální a výrazně chrání životní prostředí. Vyznačuje se extrémně rychlým nárůstem tvrdosti.

Po zaschnutí poskytuje výsoce kvalitní čiré nátery, které jsou dokonale omyvatelné, odolné na oděr a tyřové chemikálie, tvrdé, ale houževnaté. Je odolný na pot lidských rukou. Povrch laku je bez dolepu. Podle teploty a vlhkosti vzduchu získá konečné vlastnosti, zejména na oděr, po cca 10 až 15 dnech od aplikace. Lak zůstává trvale dokonale čirý, bez nejmenších známek šroutnutí. Lak nemění barvu dřeva. Pozor na tmavý dub. Tango PLUS jako čistý polyuretan, může při nanesení přímo na povrch dřeva bez použití základového laku, způsobit jeho ztmavnutí. Problém vysokého obsahu tříslovin.

Při dodržení předepsaného náterového postupu má lak dokonalou přilnavost k podkladu. Je odolný k odpuštění. Je rychleschnoucí. Dynamický i statický součinitel smykového tření za sucha i za mokra splňuje podmínky protiskluznosti. Rychlý nárůst tvrdosti bez dolepu urychluje stohovatelnost. Povrch laku na podlahu nemůže být přímo namáhan kovovými kolečky, nebo plastovými kolečky pracovních křesel. Kolečka zdeformují povrch dřeva.

Stohovatelnost vždy ozkoušejte na konkrétní podmínky. Podle výšky, použitých prokladů, teploty a podobně.

Obsahuje standardně UV filtr. Extra zvýšenou odolnost na UV záření lze dodatečně upravit. Prof a

HOBIET použití.

SOKRATES® TANGO PLUS lze použít jako vrchní náter na dřevěné podlahy opatřené SOKRATES® Tvrdím olejem na dřeva, ale pouze za podmínky, že mezičvrta musí být provedena lakem SOKRATES® MO'Vpur brilliant. Technický a bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání, nebo na :

www.barvy-sokrates.cz

### Vlastnosti náterové hmoty:

- ◆ Obsah nevláknitých složek od 30 %
- ◆ Viskozita doba z pohledu 0,4 mm<sup>2</sup>/3 °C od 35 s
- ◆ Spotřeba na jeden náter 85 - 100 g/m<sup>2</sup>
- ◆ Vysátost (jeden náter) 10 - 12 m<sup>2</sup>/l kg
- ◆ Stěrkování 25 - 30 m<sup>2</sup>/l kg
- ◆ Roztíratelnost 1
- ◆ Specifická hmotnost 1,05 g/cm<sup>3</sup>

### Zasychání:

- ◆ Pro manipulaci 1 - 2 hod.
- ◆ Pro další náter 4 - 6 hod.
- ◆ Brousetelnost 3 - 4 hod.

### Vlastnosti zaschlého náteru:

- ◆ Lzeš 600 lskými mm 15 % polomatný 28 - 30 % matný 18 - 20 %
- ◆ Přilnavost mlžkovým řezem 1
- ◆ Tvrdost kyvadlem za 48 - 72 hod od 50 %
- ◆ Omyvatelnost mydlovým roztokem výborná

### Barvené odstíny:

Lak je bezbarvý, lesklý, polomatný, matný. Na práni lze lak barvený šrouvat.

### Použití:

SOKRATES® TANGO PLUS je určen k profesionálním vnitřním náterům dřevěných parket, dřevěných schodů, podlahových prken a podlah tělovýchovných zařízení, je vhodný pro kvalitní povrchovou úpravu vnitřních dveří, nábytku, jako jsou kuchyňské linky a podobně. Pro aplikaci stříkáním se dodatečně upravuje viskozita. U dveří má výjimečnou odolnost na pot lidských rukou. Tango PLUS není vhodný pro silové sporty jako je florbal a podobně. Kde se používají tvrdé sportovní peněčky. Hokeje a pod. ro barevné značení podlah sportovních areálů je určena speciální akryl polyuretanová barva SOKRATES Colour Sport. Pro aplikaci této barvy je určen samostatný Technický list a doporučení: „barevné značení podlah sportovních areálů“. Lak bez ředění odškrábání nete aplikované na jiné náterové hmoty použité ke značení. Zejména NE na epoxidové barvy.

### Nanášení:

SOKRATES® TANGO PLUS se nanáší většinou pro vodní laky, ne molitanovým, štětcem, stříkáním nebo stěrkováním, při minimální teplotě náterové hmoty, podkladu a vzduchu +10 °C po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci : +18 °C až +23 °C

### Ředidlo: Voda

### Čištění nářadí:

Vodou. Zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly.

### Příklad náterového postupu:

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu! Aplikuje se pouze na dokonale čisté povrchy dřeva, chaběný všech předchozích podlah a mastnot.

1. Přebroušení povrchu
2. 1x SOKRATES® Tango primer + cca 30 % vody na 1kg laku, nebo Tango PLUS + 30% vody. Vysátost 10-12 m<sup>2</sup>. Zasychání 3 - 4 hodiny + lehké přebroušení.
3. 2x až 3x SOKRATES® TANGO PLUS 1 kg laku na 10-12m<sup>2</sup> plochy podlahy. Zasychání mezi nátery 4 až 6 hodin. Nejdříve však za 24 hodin. Může nastat problém nepřetřítelnosti vířem vasků. K dosažení optimálních výsledků při stříkání je třeba upravit tlak, velikost trysky a výtokovou dobu podle tvaru výrobku a typu zařízení.

### Štětce:

Objem ředidla - vody do 0 - 5 %

### Máčení

Objem ředidla - vody max. 5-10%  
Výtoková doba ovlivní  
pH máteci lžně udržuje v rozmezí 8,25 - 8,80

### Ředidlo: Voda

### Čištění nářadí:

Vodou, zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly.

### Příklad náterového postupu:

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!  
Povrchová úprava stavební truhlářských výrobků (okna):

1. Očštění a přebroušení povrchu
2. Renetažce - v exteriéru SOKRATES® napouštědlo Special, v interiéru SOKRATES® napouštědlo Professional. V interiéru lze také použít SOKRATES® Primer ALKYD naředený vodou (max <-20%)
3. Přebroušení č. 180
4. 1x SOKRATES® Primer ALKYD, tl. mokrého filmu 100 - 150 mikronů, tj. 6 - 8 m<sup>2</sup> / 1 kg
5. Přebroušení a 2x vrchní barva SOKRATES® Colour. Email Professional nebo Email Brisk.