

Sokrates TANGO mat (0.6kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky

Popis

100% čistý vodou ředitelný polyuretan s přísadou speciálních aditiv a látek odpuzujících vodu. UV filtr.

Charakteristika:

SOKRATES® TANGO plus je jednosložkový profesionální parketový lak pro vnitřní prostředí. Je určen pro zvláště namáhané plochy, jako podlahy, nábytek a pod. Je bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální a výrazně chrání životní prostředí. Vyznačuje se extrémně rychlým nárůstem tvrdosti.

Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní čiré nátěry, které jsou dokonale omyvatelné, odolné na oděr a bytové chemikálie, tvrdé, ale houževnaté. Je odolný na pot lidských rukou. Povrch laku je bez dolepu.

Podle teploty a vlhkosti vzduchu získá konečné vlastnosti, zejména na oděr, po cca 10 až 15 dnech od aplikace. Lak zůstává trvale dokonale čirý, bez nejmenších známek žloutnutí. Lak nemění barvu dřeva. Pozor na tmavý dub. Tango PLUS jako čistý polyuretan, může při nanesení přímo na povrch dřeva bez

použití základového laku, způsobit jeho ztmavnutí. Problém vysokého obsahu tříslovin.

Při dodržení předepsaného nátěrového postupu má lak dokonalou přilnavost k podkladu. Je odolný k odlupování. Je rychleschnoucí.

Dynamický i statický součinitel smykového tření za sucha i za mokra splňuje podmínky protiskliznosti.

Rychlý nárůst tvrdosti bez dolepu urychluje stohovatelnost. Povrch laku na podlaze nemůže být přímo namáhan kovovými kolečky, nebo plastovými kolečky pracovních křesel. Kolečka zdeformují povrch dřeva.

Stohovatelnost vždy odkousejte na konkrétní podmínky. Podle výšky, použitých prokladů, teploty a podobně.

Obsahuje standardně UV filtr. Extra zvýšenou odolnost na UV záření lze dodatečně upravit. Profi a HOBBY použití.

SOKRATES® TANGO PLUS lze použít jako vrchní

nátěr na dřevěné podlahy

opatřené SOKRATES® Tvrdým olejem na dřevo, ale

pouze za podmínky, že mezivrstva musí být

provedena lakem SOKRATES® MOVipur brilant.

Technický a bezpečnostní list je k dispozici na

vyžádání, nebo na :

www.barvy-sokrates.cz

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah nečistých složek od 30 %
- ◆ Výřezová doba z pohárku Ø 4 mm/23 °C od 35 s
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 85 - 100 g/m²
- ◆ Vydátnost (jeden nátěr) 10 - 12 m²/1 kg
- ◆ Stěrkování 25 - 30 m²/1 kg
- ◆ Roztíratelnost 1
- ◆ Specifická hmotnost 1,05 g/cm³

Zasychání:

- ◆ Pro manipulaci 1 - 2 hod.
- ◆ Pro další nátěr 4 - 6 hod.
- ◆ Brousitečnost 3 - 4 hod.

Vlastnosti zaskleného nátěru:

- ◆ Lesk 600 lesklý min 75 %
- ◆ polomatný 28 - 30 %
- ◆ matný 18 - 20 %
- ◆ Přilnavost mřížkovým fezem 1
- ◆ Tvrdost kyvadlem za 48 - 72 hod od 50 %
- ◆ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná

Barevné odstíny:

Lak je bezbarvý, lesklý, polomatný, matný. Na práni lze lak barevně tónovat.

Použití:

SOKRATES® TANGO PLUS je určen k profesionálním

vnitřním nátěrům dřevěných parket, dřevěných

schodů, podlahových prken a podlah tělovýchových

zařízení. Je vhodný i pro kvalitní povrchovou úpravu

vnitřních dveří, nábytku, jako jsou kuchyňské linky a

podobně. Pro aplikaci stříkáním se dodatečně

upravuje viskozita. U dveří má významnou odolnost

na pot lidských rukou. Tango PLUS není vhodný pro

sálové sporty jako je florbal a podobně, kde se

používají tvrdé sportovní pomůcky. Hokejky a pod.

ro barevné značení podlah sportovních areálů je

určena speciální akryl polyuretanová barva

SOKRATES Colour Sport. Pro aplikaci této barvy je

určen samostatný Technický list, a doporučení:

„Barevné značení podlah sportovních areálů“.

Lak bez řádného odzkoušení nelze aplikovat na jiné

nátěrové hmoty použité ke značení. Zejména NE na

epoxidové barvy.

Nanášení:

SOKRATES® TANGO PLUS se nanáší všílečkem pro

vodní laky, ne molitanovým, štětcem, stříkáním

nebo stěrkováním, při minimální teplotě nátěrové

hmoty, podkladu a vzduchu +10 °C po celou dobu

schnutí.

Doporučená teplota pro aplikaci : +18 °C až +23 °C

Ředidlo: Voda

Čištění nářadí:

Vodou. Zaschlou barvu lze odstranit organickými

ředidly.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý

obsah obalu! Aplikuje se pouze na dokonale čisté

povrch dřeva, zbavený všech předchozích poltů a

mastnot.

1. Přebroušení povrchu

2. 1x SOKRATES® Tango primer + cca 30 % vody na

1kg laku, nebo Tango PLUS + 30% vody. Vydátnost

10-12 m². Zasychání 3 - 4

hodiny + lehké přebroušení.

3. 2x až 3x SOKRATES® TANGO PLUS 1 kg laku na

10-12m² plochy podlahy. Zasychání mezi nátěry 4 až

6 hodin. Nejdéle však za 24 hodin. Může nastat

problém nepřetržitelnosti vlivem vosků.