

# Sokrates TANGO polomat (5kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky



Kód produktu

005-1

jednosložkový čirý vodou ředitelný polyuretanový lak pro nátěry podlah. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami:

5,00 ks

# Sokrates TANGO polomat (5kg)

## » Syntetické a vodouředitelné laky

### Popis

100% čistý vodou ředitelný polyuretan s přísadou speciálních aditiv a látek odpuzujících vodu. UV filtr.

### Charakteristika:

SOKRATES® TANGO plus je jednosložkový profesionální parketový lak pro vnitřní prostředí. Je určen pro zvláště namáhané plochy, jako podlahy, nábytek a pod. Je bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální a výrazně chrání životní prostředí. Vyznačuje se extrémně rychlým nárůstem tvrdosti.

Po zaschnutí poskytuje vysoce kvalitní čiré nátěry, které jsou dokonale omyvatelné, odolné na oděr a bytové chemikálie, tvrdé, ale houževnaté. Je odolný na pot lidských rukou. Povrch laku je bez dolepu.

Podle teploty a vlhkosti vzduchu získá konečné vlastnosti, zejména na oděr, po cca 10 až 15 dnech od aplikace. Lak zůstává trvale dokonale čirý, bez nejmenších známek žloutnutí. Lak nemění barvu dřeva. Pozor na tmavý dub. Tango PLUS jako čistý polyuretan, může při nanesení přímo na povrch dřeva bez

použití základového laku, způsobit jeho ztmavnutí. Problém vysokého obsahu tříslovin.

Při dodržení předepsaného nátěrového postupu má lak dokonalou přilnavost k podkladu. Je odolný k odlupování. Je rychleschnoucí.

Dynamický i statický součinitel smykového tření za sucha i za mokra splňuje podmínky protiskluznosti.

Rychlý nárůst tvrdosti bez dolepu urychluje stohovatelnost. Povrch laku na podlaže nemůže být přímo namáhan kovovými kolečky, nebo plastovými kolečky pracovních křesel. Kolečka zdeformují povrch dřeva.

Stohovatelnost vždy odzkoušejte na konkrétní podmínky. Podle výšky, použitých prokladů, teploty a podobně.

Obsahuje standardně UV filtr. Extra zvýšenou odolnost na UV záření lze dodatečně upravit. Profi a HOBBY použití.

SOKRATES® TANGO PLUS lze použít jako vrchní nátěr na dřevěné podlahy

opatřené SOKRATES® Tvrdým olejem na dřevo, ale pouze za podmínky, že mezzistvrva musí být provedena lakem SOKRATES® MOVipur brilant.

Technický a bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání, nebo na :

www.barvy-sokrates.cz

### Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah nečistých složek od 30 %
- ◆ Výřezová doba z pohárku Ø 4 mm/23 °C od 35 s
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 85 - 100 g/m<sup>2</sup>
- ◆ Vydátnost (jeden nátěr) 10 - 12 m<sup>2</sup>/1 kg
- ◆ Stěrkování 25 - 30 m<sup>2</sup>/1 kg
- ◆ Roztíratelnost 1
- ◆ Specifická hmotnost 1,05 g/cm<sup>3</sup>

### Zasychání:

- ◆ Pro manipulaci 1 - 2 hod.
- ◆ Pro další nátěr 4 - 6 hod.
- ◆ Brousitečnost 3 - 4 hod.

### Vlastnosti zaskleného nátěru:

- ◆ Lesk 600 lesklý min 75 %
- ◆ polomatný 28 - 30 %
- ◆ matný 18 - 20 %
- ◆ Přilnavost mřížkovým fezem 1
- ◆ Tvrdost kyvadlem za 48 - 72 hod od 50 %
- ◆ Omyvatelnost mýdlovým roztokem výborná

### Barevné odstíny:

Lak je bezbarvý, lesklý, polomatný, matný. Na práni lze lak barevně tónovat.

### Použití:

SOKRATES® TANGO PLUS je určen k profesionálním vnitřním nátěrům dřevěných parket, dřevěných schodů, podlahových prken a podlah tělovýchových zařízení. Je vhodný i pro kvalitní povrchovou úpravu vnitřních dveří, nábytku, jako jsou kuchyňské linky a podobně. Pro aplikaci stříkáním se dodatečně upravuje viskozita. U dveří má významnou odolnost na pot lidských rukou. Tango PLUS není vhodný pro sálové sporty jako je florbal a podobně, kde se používají tvrdé sportovní pomůcky. Hokejky a pod.

ro barevné značení podlah sportovních areálů je určena speciální akryl polyuretanová barva SOKRATES Colour Sport. Pro aplikaci této barvy je určen samostatný Technický list, a doporučení: „Barevné značení podlah sportovních areálů“.

Lak bez řádného odzkoušení nelze aplikovat na jiné nátěrové hmoty použité ke značení. Zejména NE na epoxidové barvy.

### Nanášení:

SOKRATES® TANGO PLUS se nanáší výsledkem pro vodní laky, ne molitanovým, štětcem, stříkáním nebo stěrkováním, při minimální teplotě nátěrové hmoty, podkladu a vzduchu +10 °C po celou dobu schnutí.

Doporučená teplota pro aplikaci : +18 °C až +23 °C

### Ředidlo: Voda

Čištění nářadí:  
Vodou. Zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly.

### Příklad nátěrového postupu:

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalů! Aplikuje se pouze na dokonale čisté povrch dřeva, zbavený všech předchozích poltur a mastnot.

1. Přebroušení povrchu

2. 1x SOKRATES® Tango primer + cca 30 % vody na 1kg laku, nebo Tango PLUS + 30% vody. Vydátnost 10-12 m<sup>2</sup>. Zasychání 3 - 4 hodiny + lehké přebroušení.

3. 2x až 3x SOKRATES® TANGO PLUS 1 kg laku na 10-12m<sup>2</sup> plochy podlahy. Zasychání mezi nátěry 4 až 6 hodin. Nejdéle však za 24 hodin. Může nastat problém nepřetržitelnosti vlivem vosků.